

Технически характеристики на тъкан FERTI1300

Информационен превод на техническата спецификация

Ексклузивен дистрибутор за България: Агроекспертс ООД

Велин Петров • +359 884 088 884 • sales@agroexperts.bg • пл. „Славейков“ 4А, Варна

Този документ е български превод и техническа адаптация за удобство на клиентите. При несъответствие водещ е оригиналният документ на Labaronne-Citaf и конкретната договорна спецификация.

Източник: FT FERTI1300+

Технически данни

Показател	Стойност	Стандарт
Покритие	PVC	-
Основен материал	PES	DIN EN ISO 2076
Линейна плътност на нишката	1100 dtex	DIN EN ISO 2060
Сплитка	P 2/2	-
Общо тегло	1300 g/m²	DIN EN ISO 2286-2
Дебелина	1 mm	DIN EN ISO 2286-3
Цвят	Зелен	-
Якост на опън - основа/вътък	420/400 daN/5 cm	EN ISO 142-1
Якост на разкъсване - основа/вътък	500/450 N	DIN 53 363
Адхезия	25 N/cm	EN ISO 2411
Температурна устойчивост	-30/+70 °C	DIN EN 1876
Устойчивост на цвета на светлина	6	ISO 105 B02

Важно

Спецификациите са базирани на средни стойности. Производствени отклонения $\pm 10\%$ могат да възникнат, без това да влияе на качеството на продукта. Данните са информативни и не представляват самостоятелно договорно задължение.

Labaronne & citaf
STOCKAGES SOUPLES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU TISSU » FERTI1300

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE FABRIC • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TELAJO

Type d'utilisation Type of use / Tipo de uso	VALEURS ADONNÉES / VALORES DECLARADOS	UNITÉ UNITES / UNIDADES	STANDARDS STANDARDS / NORMAS
Type d'utilisation Type of use / Tipo de uso	PVC	-	-
Matériau Main Material / Material	PE3	-	DIN EN ISO 2076
Fit Rem count / Tissue	1100	Dens	DIN EN ISO 2080
Arrière Reverse / Anverso	P 422	-	-
Poids Total Mass / Pese total	1300	g/m ²	DIN EN ISO 2286-2
Épaisseur Thickness / Espesor	1	mm	DIN EN ISO 2286-3
Coilure Seam / Costura	Vert (intérieur • Intero)	-	-
Épaisseur Thickness / Espesor	1	mm	DIN EN ISO 2286-3
Résistance à la rupture - Chaine/Trame Tensile strength - weft/warp Resistencia a la rotura - Cadena / Trama	470/400	daN/cm	EN ISO 142-1
Résistance à la déchirure - Chaine/Trame Tear strength - weft/warp Resistencia a la desgarro - Cadena / Trama	500 / 450	N	EN ISO 3661
Adhérence Adhesion / Adhesión	25	N/cm	EN ISO 2412
Résistance à la température Temperature resistance / Temperatura de resistencia	-30/+70	°C	DIN EN 1879
Teneur de cendre et la teneur Ash content / Contenido de cenizas	6	-	ISO 155 92

Notes: Important: Ces certifications se basent sur les valeurs moyennes, pour des échantillons de production. L'usage du produit des entreprises de 120% sera sans aucun influence sur la qualité du produit. Ces certifications ne sont pas une garantie, mais un produit de haute qualité. Les données techniques, données de 120% sont sans aucun influence on the quality of the product.

Important notes: These certifications are based on average values, for production samples. The use of the product by companies of 120% will have no influence on the quality of the product. These certifications are not a guarantee, but a high quality product. The technical data, data of 120% are without influence on the quality of the product.

Notas importantes: Estas certificaciones corresponden a un producto medio (técnicamente) y no a una muestra representativa. Por razones de producción, no podemos proporcionar decorección de 120% sin ningún efecto en la calidad del producto. Estas certificaciones no son una garantía, sino un producto de alta calidad. Los datos técnicos, datos de 120% son sin efecto en la calidad del producto.

INVENTAIRE DE LA CITERNE SOUPLE

LABARONNE CITAF 12 Montparnasse, rue du Champ de Courses • 38760 Pont-d'Auvergne • FRANCE

TEL : +33 (0) 4 78 14 42 40 • Fax : +33 (0) 4 78 14 42 41 • e-mail : contact@citaf.com • www.labaronne-citaf.com

REPRÉSENTATION EN FRANCE : S.A. CITAFLEX (Société par actions simplifiée) - 38760 Pont-d'Auvergne - FRANCE

Оригинална техничка таблица на Labaronne-Citaf.